

Terciado 100% Pino Radiata

EAGON 

MUEBLERÍA

Creamos entornos de vida agradables

www.eagon.cl
sales@eagon.cl
+56 (45) 265 6800

CE 2+

0766 - CPR - 433

Eagon Lautaro S.A.

EN 13986



PS 1-09

Nuestro tablero contrachapado fabricado 100% en pino radiata para mueblería, mantiene el hermoso aspecto natural de la madera, a su vez que este material se convierte en el más durable y resistente, debido a su proceso de fabricación.



Plywood Mueblería 100% Pino Radiata

- 100% Pino Radiata
- Uso adhesivo fenolformaldehido / Tableros delgados utilizan urea como adhesivo
- Contenido de humedad 8 a 12%
- Cuenta con certificación PS1-09, EN13986 (CE2+) & FSC

Especificaciones Generales

Espesor Nominal (mm)	3.2	4.6	5.2	6	9	12	15	18	21	25	30	
Chapas	3	3	3	3	5	5	7	7	9	9	9	
Espesor Real (mm) de hasta	3.02mm 3.38mm	4.56mm 4.58mm	4.94mm 5.46mm	5.95mm 6.75mm	8.33mm 9.13mm	11.51mm 12.29mm	14.68mm 15.47mm	17.86mm 18.64mm	20.84mm 22.02mm	21.02mm 22.26mm	21.02mm 22.26mm	
Piezas por Paquete	300	210	165	160	108	80	65	54	47	39	33	
Adhesivo	Urea		Urea/Fenol				Fenol					
Grado						AC	BC					
Lijado	Cara 180 / Trascara 100											

Calculado a densidad promedio de 500Kg/m³



Densidad
450-550 Kg/m³



Flexión
40 N/mm³



Tracción
0.8 N/mm³



Humedad
8 al 12%



Aplicaciones

Mueblería, decoración, revestimiento interior