

Terciado 100% Pino Radiata

EAGON 



T&G

Creamos entornos de vida agradables

www.eagon.cl
sales@eagon.cl
+56 (45) 265 6800

CE 2+
0766 - CPR - 433
Eagon Lautaro S.A.
EN 13986


PS 1-09

Fabricación 100% pino radiata; nuestros tableros T&G poseen alta durabilidad y resistencia. Además, gracias a su sistema de encastre, ofrecen un mejor ajuste al ayudar a crear una perfecta alineación en sus terminaciones.



Plywood T&G 100% Pino Radiata.

- 100% Pino Radiata
- Tablero lijado
- Con ensamble machihembrado para facilitar su instalación
- Con opción de encastrado en 2 y 4 lados
- Cuenta con certificación PS1-09, EN13986 (CE2+) & FSC
- Contenido de humedad 8 a 12%

Especificaciones Generales

Dimensiones	8 X 4"	4 X 2"
Chapas	7	7
Espesor Real (mm) de hasta	15mm 18mm	15mm 18mm
Piezas por Paquete	15mm 65 18mm 54	15mm 65 18mm 54
Grado	BC CpC	
Lijado	Cara 180 / Trascara 100	

Calculado a densidad promedio de 500Kg/m³



Densidad
450-550 Kg/m³



Flexión
40 N/mm³



Tracción
0.8 N/mm³



Humedad
8 al 12%



Aplicaciones

Techos / Pisos / Revestimiento Interior / Ensamble / Moldaje



Más de 25 años de experiencia fabricando Plywood
Eagon Lautaro S.A.